


Test af nyt konstruktionstræ



Lastpåvirkning ved træets brud

● 22.2852 kN



● 21.5724 kN



● 23.2203 kN



● 25.7243 kN




● 26.1338 kN



Gennemsnit 23.7872 kN

Test af træ fra minkfarmen



Lastpåvirkning ved træets brud

● 23.2567 kN



● 27.8304 kN



● 25.7687 kN



● 20.9896 kN




● 31.6609 kN



Gennemsnit 25.9012 kN

Indslidset samlingsplade af krysfiner



Lastpåvirkning ved træets brud

● 6.3872 kN



● 4.5551 kN




● 3.3389 kN



Gennemsnit 4.7604 kN

Forsimplet Fransk Lås



Lastpåvirkning ved træets brud

● 1.4583 kN



● 2.0302 kN



● 1.7147 kN



Gennemsnit 1.7344 kN

